



SALES TECHNOFLUX SH DESENGRASE ELECTROLÍTICO



2-9378-0-0

Sales para desengrase electrolítico. Desengrasa fuertemente cualquier superficie metálica dejándola lista para aplicar cualquier baño galvánico o pátina posteriormente. Se trata de un proceso imprescindible antes de aplicar cualquier tipo de baño o tratamiento químico.

CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje: de 4 a 6 V
- Ánodo de acero inoxidable
- Tiempo de trabajo: entre 30 y 60 segundos
- Puede ser usado con cualquier metal
- Temperatura de trabajo: ambiente
- Contenido: Para preparar 2 L

PREPARACIÓN:

- Utilizar una botella con capacidad para 2 litros, mezclar 1,5 litros de agua destilada y el contenido total del frasco suministrado.
- Agitar fuertemente hasta notar un aumento de temperatura en el preparado.
- Introducir en la cuba de trabajo y añadir medio litro más de agua destilada