



## SALES TECHNOFLUX SH DESENGRASE ELECTROLÍTICO



**2-9379-0-0**

Sales para desengrase electrolítico. Desengrasa fuertemente cualquier superficie metálica dejándola lista para aplicar cualquier baño galvánico o pátina posteriormente. Se trata de un proceso imprescindible antes de aplicar cualquier tipo de baño o tratamiento químico.

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Voltaje: de 4 a 6 V
- Ánodo de acero inoxidable
- Tiempo de trabajo: entre 30 y 60 segundos
- Puede ser usado con cualquier metal
- Temperatura de trabajo: ambiente
- Contenido: 1 Kg

**PREPARACIÓN:**

- Mezclar 50 gramos por litro de agua destilada, reservando medio litro del total que queramos preparar.
- Agitar fuertemente hasta notar un aumento de temperatura en el preparado
- Introducir en la cuba de trabajo y añadir medio litro más de agua destilada